

Soudafoam Gun Mega

Revisión: 08/10/2021

Página 1 De 2

Especificaciones

| | |
|--|---|
| Base | Poliuretano |
| Consistencia | Espuma estable, tixotrópica |
| Sistema de curado | Curado con humedad |
| Formación de piel (EN 17333-3) | 6 min |
| Puede cortarse después de (EN 17333-3) | 20 min |
| Densidad | Aprox. 18 kg/m ³ |
| Conductividad térmica (EN 17333-5) | 35,0 mW/m.K |
| Rendimiento de la caja (EN 17333-1) | 750 ml produce unos 52 l espuma 870 ml da ca. 60 l espuma |
| Joint Yield (EN 17333-1) | 750 ml produce unos 38 m espuma 870 ml produce unos 45 m |
| Contracción después del curado (EN 17333-2) | < 2 % |
| Expansión después del curado (EN 17333-2) | < 1 % |
| Expansión durante curado (EN 17333-2) | Aprox. 35 % |
| El porcentaje de células cerradas (ISO 4590) | 15% |
| Fuerza de compresión (EN 17333-4) | Aprox. 30 kPa |
| Fuerza de cizallamiento (EN 17333-4) | Aprox. 25 kPa |
| Resistencia a la tracción (EN 17333-4) | Aprox. 87 kPa |
| Elongación a fuerza máxima (EN 17333-4) | Aprox. 16,4 % |
| Absorción de agua (EN 29767) | Aprox. 0,32 kg/m ² |
| Resistencia a la temperatura** | De -40 °C a +90 °C (curado) |

** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto

Soudafoam Gun Mega es una espuma de poliuretano monocomponente, autoexpansiva y lista para usar. Incluye el exclusivo sistema de adaptador patentado Click&Fix para ofrecer la máxima comodidad durante la aplicación. Soudafoam Gun Mega contiene propelentes libre de CFC y HCFC que no son perjudiciales para la capa de ozono.

Propiedades

- Excelente estabilidad (sin contracción ni expansión posterior)
- Gran capacidad de relleno
- Buena adherencia a todas las superficies (excepto PE, PP y PTFE).
- Gran valor de aislamiento térmico y acústico
- Muy buenas propiedades de pegado.
- Sin freón (perjudicial para la capa de ozono y causante del efecto invernadero)
- No es resistente a los UV

Aplicaciones

- Instalación de marcos de ventanas y puertas.
- Relleno de cavidades.
- Sellado de todo tipo de aberturas en construcciones de techos.
- Aplique una pantalla acústica.
- Mejora del aislamiento térmico en sistemas de refrigeración.

Embalaje

Color: champán

Embalaje: 750 ml aerosol (neto)

Período de validez

18 meses sin abrir y almacenado en un lugar fresco y seco (Entre 5 y 25 °C), Se recomienda almacenarlo en posición vertical

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudafoam Gun Mega

Revisión: 08/10/2021

Página 2 De 2

Método de aplicación

Agite el bote de aerosol durante 20 segundos como mínimo. Coloque la pistola en el adaptador. La superficie no debe tener grasa ni polvo. Humedezca las superficies con un pulverizador de agua antes de la aplicación. Rellene los orificios y las cavidades al 65 %, ya que la espuma se expandirá. Vuelva a agitarlo a menudo durante la aplicación. Si tiene que trabajar por capas, repita la humectación después de cada capa. La espuma fresca se puede eliminar con acetona o limpiador de espuma de Soudal. Antes de usar el limpiador, pruebe si las superficies están afectadas. Los plásticos y las capas de laca o pintura en particular pueden ser sensibles a esto. La espuma curada solo se puede eliminar por medios mecánicos

Temperatura de la lata: +5 °C - 30 °C
Temperatura ambiental: +5°C - 35°C
Temperatura del subsuelo: +5°C - 35°C

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Lleve guantes y gafas protectoras en todo momento. Retire la espuma curada por medios mecánicos. Nunca la queme. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Cuando se pulveriza (per ejemplo con un compresor), se deben tomar medidas de seguridad adicionales. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas.

Observaciones

- Humedezca las superficies con un pulverizador de agua antes de la aplicación. Rellene los orificios y las cavidades al 65 %, ya que la espuma se expandirá. Si tiene que trabajar por capas, repita la humectación después de cada capa. Para las superficies poco habituales, recomendamos realizar una prueba de adherencia. Repita la agitación con frecuencia durante la aplicación. Si tiene que trabajar por capas, repita la humectación después de cada capa.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.