



Soudafalt

Descripción del producto

Soudafalt es un sellador de juntas de alta calidad, plastoelástico, monocomponente, listo para usar a base de bitumen.

Propiedades

- Se adhiere muy bien a los sustratos bituminosos
- Fácil de aplicar
- Excelente adhesión sobre muchos sustratos

Aplicaciones

- Juntas con movimiento limitado, del 10 % como máximo
- Producto reparador para fugas de canalones y tubos de drenaje.
- Adhesivo en frío para todo tipo de cubiertas (excepto EPDM-foil).
- Realización de reparaciones de emergencia, incluso bajo la lluvia.

Datos técnicos

Base	bitumen
Consistencia	Pasta estable
Sistema de curado	Secado físico
Formación de piel	ca. 20 minutos
Densidad	ca. 1.10 g/ml
Contorsión máxima permitida	ca. 10%
Contracción tras el curado	ca. 15%
Temperatura de aplicación	+1°C → +30°C
Resistencia a la temperatura	-35°C → +80°C

Nota: Formación de piel y velocidad de curado pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

Substratos

- Estado del sustrato
La superficie debe ser: rígida, limpio, seco (o muy ligeramente húmedo) y libre de grasa.
- Tipo de sustrato
Soudafalt tiene una buena adherencia a los siguientes sustratos: sustratos bituminosos, todos los sustratos de construcción habituales.
Recomendamos una prueba preliminar de adhesión y compatibilidad en cada superficie.

Método de aplicación

- Método de aplicación
Aplique Soudafalt con pistola de calafateado manual o neumática.
- Método de limpieza
Limpiar con Aguarrás o Soudal Limpiador de Superficies inmediatamente después de usar (antes del curado).
- Método de acabado
Acabar con una solución jabonosa o Alisador de Juntas antes del desollado.
- Método de reparación
Reparar con: el mismo material.





Soudafalt

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Embalaje/Logística

Color: Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.

Embalaje: Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.

Período de validez: 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5°C y +25°C

Dimensiones de juntas

- Anchura mínima de las juntas: 5 mm
- Anchura máxima de las juntas: 10 mm
- Profundidad mínima de las juntas: 5 mm
- Recomendación de trabajos de sellado: anchura de la junta = profundidad de la junta.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.