

## 47A Adhesivo de contacto transparente

Revisión: 17/05/2019

Página 1 De 1

### Especificaciones

Base	Acetato de vinilo
Consistencia	Fluido
Sistema de curado	Cristalización y secado físico
Densidad**	Ca. 0,89 g/ml
Viscosidad (Brookfield)	Ca. 2.250 mPa.s
Tiempo abierto (*)	Ca. 10 min.
Consumo (*)	Arpox. 500 mL/m <sup>2</sup> , aplicar en ambos lados.
Temperatura de aplicación	5 °C → 25 °C

\*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. \*\* La información se refiere al producto completamente curado.

### Descripción del producto

47A Adhesivo de contacto transparente es un polímero de vinilacetato de vinilo a base de adhesivo solvente, de uso universal y listo para usar.

PS (poliestireno), PE, PP y PTFE.

Recomendamos realizar una prueba de compatibilidad preliminar.

### Propiedades

- Secado rápido
- Transparente
- Resistente a la humedad.

### Método de aplicación

Aplique el adhesivo de manera uniforme con una paleta dentada o una brocha a ambos lados de las superficies que deban pegarse. Espere aprox. 5-10 minutos. Sobre materiales porosos, aplicar una segunda capa. Después, junte ambas partes y presione firmemente. Después, presione firmemente.

*Limpieza:* Con limpiador de adhesivo 90A

*Reparación:* Con el mismo material

### Aplicaciones

- Pegado de diferentes materiales en diversas superficies.
- Para pegar, por ejemplo, piel sintética, textiles, vidrio, metal, textiles, ABS, plexiglás y muchos materiales sintéticos, tanto duros como blandos.

### Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. No fume. Si la ventilación es insuficiente, es adecuado llevar protección respiratoria. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

### Embalaje

*Color:* amarillo, transparente

*Embalaje:* 125 ml tubo, 750 ml

### Observaciones

- Al realizar conexiones, la resistencia máxima dependerá de la fuerza y no de la duración de la compresión.

### Período de validez

24 meses sin abrir y almacenado en un lugar fresco y seco ((Entre 5 y 25 °C)

### Sustratos

*Naturaleza:* rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa.

*Preparación de la superficie:* No requiere tratamiento previo

47A Adhesivo de contacto transparente se puede aplicar a todos los sustratos, excepto

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.