Soudatape Connect

Especificaciones

Material	Papel autoadhesivo resistente a los chorros de agua
Capa de cola	Acrílico
Material de soporte	Lámina siliconada
Permeabilidad del vapor de agua (DIN EN ISO 12572)	Sd 0,3-2m
Alargamiento en la rotura (%) DIN EN14410	>5
Fuerza tensora (N/cm) DIN EN14410	>70
Resistencia a la temperatura**	-40 °C → 100 °C
Temperatura de aplicación	-5 °C → 40 °C

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto

Soudatape Connect es una cinta adhesiva duradera para cubrir, de manera duradera y estanca al aire, superposiciones en bandas de barrera antivapor y aplicaciones interiores.

Propiedades

- Capa de cola sin disolvente
- Adherencia superior en las láminas más frecuentes, materiales no tejidos, madera, aluminio y PVC.
- Buena resistencia a la temperatura
- Resistente a la humedad.

Aplicaciones

- Soudatape Connect está destinado principalmente a un acabado impermeable del aire y del vapor de juntas que se superponen en la base de las láminas y otras barreras antivapor, así como pequeñas aberturas y daño en láminas.

Embalaje

Color: amarillo
Embalaje: rollo de 40 m, 60 mm de anchura

Período de validez

Al menos 12 meses a partir de la fecha de producción, en el embalaje original intacto, a una temperatura de +15°C hasta +30°C y una humedad relativa máxima del 65%.

Sustratos

Sustratos: todos los soportes salvo PTFE y betún.
Naturaleza: rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa.
Preparación de la superficie: No requiere tratamiento previo Recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar en todas las superficies.

Método de aplicación

Método de aplicación: Después de haber quitado parcialmente la lámina de protección, centre el Soudatape Connect en las bandas de barrera antivapor. Para ello evite plegar tanto la lámina como la cinta. Quitar de manera uniforme la lámina de protección y, después, apretar fuertemente sobre toda la longitud a cubrir. Si fuera posible, use un rodillo de presión.
Limpieza: Los residuos de cola pueden eliminarse con agua y jabón.
Reparación: Con el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

Observaciones

- No usar a temperaturas inferiores a -5°C

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Camino de la Barca, nave E5 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com

- No usar en bases congeladas o bases en las que haya condensación.
- Al realizar conexiones, la resistencia máxima dependerá de la fuerza y no de la duración de la compresión.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Camino de la Barca, nave E5 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com