SOUDAL

Ficha técnica

# Transpacryl



**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Base | Dispersión de acrílico |
| Consistencia | Pasta |
| Sistema de curado | Secado físico |
| Formación de piel* (a 23°C y 50% de humedad relativa) | Ca. 30 min |
| Densidad | Ca. 1,06 g/ml |
| Contorsión máxima permitida | 15 % |
| Resistencia a la temperatura** | -20 °C → 80 °C |
| Temperatura de aplicación | 5 °C → 30 °C |
| Contracción | Aprox. 35% (DIN 52451) |

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

**Descripción del producto**
Transpacryl es un sellador monocomponente, plasto-elástico, transparente y de alta calidad, en base a dispersiones de acrilato.

**Propiedades**
- Transparente tras secar
- Muy buena adherencia a muchos materiales porosos
- Adhesión buena en aluminio anodizado
- Se puede repintar tras el curado

**Aplicaciones**
- Sellador para rasgones en el hormigón y el estucado.
- Juntas con movimiento de hasta el 15 % como máximo
- Juntas de unión en el sector de la construcción.
- Juntas en alféizares, entre zócalos y paredes, entre mampostería...
- Aplicaciones sanitarias.

**Embalaje**
Color: blanco al aplicar, transparente tras secarse.
Embalaje: 310 ml cartucho

**Período de validez**
Al menos 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C. Protección contra las heladas.

**Sustratos**
Sustratos: todas las superficies de construcción porosas, aluminio anodizado y azulejos cerámicos
Naturaleza: rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa.
Preparación de la superficie: Si la superficie es muy porosa, se le debe aplicar imprimación con Transpacryl diluido (1 parte de Transpacryl + 2 partes de agua).
Recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar en todas las superficies.

**Dimensiones de juntas**
Anchura mínima de juntas: 5 mm
Anchura máxima de juntas: 10 mm
Profundidad mínima de juntas: 5 mm
Recomendación para tareas de sellado: Ancho de junta = profundidad de junta.

**Método de aplicación**
Método de aplicación: Aplique el sellador a la junta mediante una pistola de calafateado neumática o manual. A continuación, realice el acabado, por ejemplo, con una espátula para emplastecer.
No lo aplique si, durante el proceso de curado, se van a producir heladas o lluvias.
Limpieza: Antes del curado, Transpacryl se puede retirar con agua de los sustratos y las

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

herramientas.
Acabado: Con una solución jabonosa o la solución de acabado de Soudal antes del desollado.
Reparación: Con el mismo material

**Recomendaciones de salud y seguridad**
Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la etiqueta para obtener más información.

**Observaciones**

- No lo utilice en aplicaciones donde pueda producirse su inmersión constante en agua.
- Pintable con la mayoría de las pinturas.
- La pintura debe ser lo suficientemente elástica como para permitir la aplicación sobre un sellador plastoelástico.
- Debido a la gran diversidad de pinturas disponibles, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.
- En el caso de contacto corto (24 horas) hay una nubosidad ligera. En el caso de contacto prolongado con agua (14 días) el producto vuelve a ser blanco y las características mecánicas disminuyen.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.