

## Soudafalt

Revisión: 30/11/2020

Página 1 De 2

### Especificaciones

Base	Elastómero de alquitrán
Consistencia	Pasta estable
Sistema de curado	Secado físico
Formación de piel	Superficie seca al cabo de 20 minutos.
Densidad**	1,10 g/ml
Contorsión máxima permitida	10 %
Resistencia a la temperatura**	-35 °C → 80 °C
Temperatura de aplicación	1 °C → 30 °C
Contracción	Aprox. 11%

\*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. \*\* La información se refiere al producto completamente curado.

### Descripción del producto

Soudafalt es un sellador de juntas monocomponente, plastoelástico, de gran calidad y listo para usar a base de alquitrán.

### Propiedades

- Se adhiere muy bien a los sustratos bituminosos
- Muy fácil de aplicar
- Buena adherencia a numerosos sustratos
- Gran resistencia a los fluidos

### Aplicaciones

- Juntas con movimiento limitado, del 10 % como máximo
- Producto reparador para fugas de canalones, tubos de drenaje y cubiertas de techo.
- Adhesivo en frío para todos los tipos de techumbres (excepto lámina de PDM).
- Realización de reparaciones de emergencia, incluso bajo la lluvia.

### Embalaje

Color: negro

Embalaje: 310 ml cartucho

### Período de validez

12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

### Sustratos

*Sustratos:* todos los sustratos de construcción habituales

*Naturaleza:* limpio, sin polvo ni grasa, puede estar húmedo.

*Preparación de la superficie:* No requiere tratamiento previo

Recomendamos realizar una prueba de compatibilidad preliminar.

### Dimensiones de juntas

*Anchura mínima de juntas:* 5 mm

*Anchura máxima de juntas:* 10 mm

*Profundidad mínima de juntas:* 5 mm

Recomendación para tareas de sellado: Ancho de junta = profundidad de junta.

### Método de aplicación

*Método de aplicación:* Con pistola de calafateado manual o neumática.

*Limpieza:* Con aguarrás inmediatamente después de usar (no curado).

*Acabado:* Con solución jabonosa o Soudal Joint Finisher antes de que se seque la superficie

*Reparación:* Con el mismo material

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

---

## Soudafalt

---

Revisión: 30/11/2020

Página 2 De 2

### Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la etiqueta del envase para obtener más información.

### Responsabilidad

El contenido de esta ficha técnica es el resultado de pruebas, observaciones y experiencia. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Es responsabilidad del usuario determinar, con sus propias pruebas, si el producto es adecuado para la aplicación.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.